

HIGHTEC GREASEGUARD CX EP 2

HIGHTEC GREASEGUARD CX EP 2 высококачественная водостойкая универсальная комплексная кальциевая смазка с высокой способностью к восприятию давления и хорошей устойчивостью к старению.

Описание

HIGHTEC GREASEGUARD CX EP 2 это водостойкая универсальная консистентная смазка на основе отборных минеральных масел и комплексного кальциевого мыла. HIGHTEC GREASEGUARD CX EP 2 отличается широким температурным диапазоном и низким отделением масла.

HIGHTEC GREASEGUARD CX EP 2 содержит присадки, улучшающие антикоррозионные, антиокислительные, противоизносные свойства и несущую способность смазки.

Применение

HIGHTEC GREASEGUARD CX EP 2 представляет собой специальную водостойкую универсальную консистентную смазку для смазывания подшипников качения и скольжения, работающих в условиях высокой температуры и высокого давления. Изделие имеет широкий диапазон применения в промышленности.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- DIN 51 502/51 825: KP 2 N-30
- T[°C]: -30 ... +140
- T[°F]: -22 ... +284

Преимущества

- Универсальность
- Отличная водостойкость
- Низкое отделение масла
- Высокая устойчивость к старению
- Высокая способность к восприятию давления
- Надежная антикоррозионная защита
- Хорошая прокачиваемость в централизованных системах смазки

Указания

При условии правильного хранения изделия в сухих помещениях без воздействия прямых солнечных лучей при температуре от 10 до 30 °C в невскрытой таре минимальный срок хранения составляет 24 месяца. Вы можете запросить паспорт безопасности с информацией о влиянии изделия на здоровье, безопасность и экологию. Небольшое отделение масла является нормальным явлением, обусловленным свойствами изделия. В определенной степени это явление желательно, т. к. оно обеспечивает смазывание, и не свидетельствует о низком качестве изделия. Чтобы восстановить однородную структуру изделия, вмешайте отделившееся масло во всю его поверхность.



HIGHTEC GREASEGUARD CX EP 2

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Классификация	DIN 51 502	-	KP 2 N-30
	ISO 6743-9	-	
Класс NLGI	DIN 51 818	-	2
Тип загустителя	-	-	Calciumkomplex
Цвет	visuell	-	braun
Вязкость базового масла при 40 °C	ASTM D-7042	mm ² /s	115
Пенетрация после перемешивания	DIN ISO 2137	0,1 mm	265-295
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	>250
Сваривающая нагрузка VKA	DIN 51 350-4	N	2600
Антикоррозионная защита	DIN 51 802	Korr.-Grad	0-0
Коррозионное воздействие на медь	DIN 51 811	Korr.-Grad	1-100
Водоустойчивость	DIN 51 807-1	Bew.-Stufe	1-90
Выделение масла 18 часов при 40 °C	DIN 51 817	%	<1,0
Ölabscheidung, 7d/40 °C	DIN 51 817	%	<3,0
Рабочая температура	-	°C	-30 bis +140
Рабочая температура	-	°F	-22 bis +284
	-	-	Mineralisch / mineral based

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

